



EJECUCIÓN:

Vertido del hormigón en cubiertas para formación de pendientes. El vertido se realiza por medio de cubilote, a una altura menor de 2m. Una vez se vertido el hormigón un operario con ayuda de un con ayuda de una llana.

CORRECTA EJECUCIÓN:

- Vertido de la masa de hormigón con una altura menor a 2m.
- Pendiente del 1,5%. Por tratarse de cubierta transitable.
- Reparto homogéneo de la masa.
- Realización de paños independientemente unos de otros.

PROBLEMAS EVITADOS:

- Segregación del material.
- Estanqueidad del agua por falta de pendiente.
- Superficie plana para posterior colocación de lámina impermeable.